

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ดินและแร่ดิน

ดินและแร่ดิน เป็นสารประกอบของอลูมิเนียมซิลิเกตไฮเดรต (Aluminum silicate hydrate) เมื่อมีความชื้นหรือโดนน้ำจะมีความเหนียว (Plasticity) เมื่อแห้งจะยังคงรักษารูปทรงเดิม และเมื่อนำไปเผาจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น (Frank and Janet, 1975) ดินมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งทั้งในด้านโครงสร้างผลึกของดินและสมบัติทางกายภาพหลังการเผา เช่น สี การหดตัว ความแข็งแรง และความทนไฟ (ไพจิตร อังศิริวัฒน์, 2541) ดินได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่น ในการเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิกที่ต้องใช้ดินในการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องประดับตกแต่ง และอื่นๆ ซึ่งดินที่นำมาใช้สามารถจำแนกออกได้ ดังนี้ 3

1.1 จำแนกตามแหล่งกำเนิด (Frank and Janet, 1975)

ดินที่เกิดในแหล่งภูเขาหรือดินปฐมภูมิ (Primary or Residual Clay) เกิดจากหินฟืน้ำหรือเฟลด์สปาร์ที่ผุกร่อนทับถมกันอยู่โดยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปจากแหล่งเดิม มีความบริสุทธิ์สูง เมื่อดินมีขนาดใหญ่ มีความเหนียวน้อย ได้แก่ ดินเคโอลิน (China Clay)

ดินที่เกิดในที่ราบลุ่มหรือดินตะกอน (Secondary or Sedimentary Clay) เกิดจากอนุภาคดินในแหล่งต้นกำเนิดเดิมที่ถูกพัดพาไปจากแหล่งเดิมโดยกระแสน้ำไปตกตะกอนรวมกับอินทรีย์สารและแร่ธาตุอื่น ดินจะมีความละเอียดและเหนียวกว่าดินในแหล่งเดิมแต่ไม่บริสุทธิ์ ทำให้ดินมีสีที่ต่างกัน เช่น สีเทา สีครีม และสีน้ำตาล

1.2 จำแนกตามลักษณะโครงสร้างของผลึกและพันธะทางเคมี ดังนี้ (Georges, 1970 : 2-13)

แร่กลุ่มเคโอลิไนท์ (Kaolinite Group) กลุ่มนี้ประกอบด้วยแร่ดินหลายชนิดคือ เคโอลิไนท์ (Kaolinite) ผลึกมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม (ภาพที่ 2.1) เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ โครงสร้างของผลึกประสานกันแข็งแรงแร่อื่นไม่สามารถแทรกเข้าไปในโครงสร้างของผลึกได้ แร่ดินเคโอลิไนท์จึงมีความบริสุทธิ์มาก

ฮอลลอยไซต์ (Halloysite) มีโครงสร้างต่างจากแร่เคโอลิไนท์ คือผลึกที่เป็นแผ่นเกิดการม้วนตัวเป็นหลอด โครงสร้างของผลึกเกิดการเรียงตัวไม่เป็นระบบ เป็นดินขาวที่มีความ

เหนียวแต่มีความบริสุทธิ์ที่น้อยกว่าเคลโอไลน์ท์ นอกจากนี้ยังมีแร่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดิกไคท์ (Dickite) นาโครท์ (Nacrite) และเซอร์เพนไทน์ (Zerperntine)

แร่กลุ่มไมกา (Mica Group) แร่กลุ่มนี้มีโครงสร้างที่ต่างจากเคลโอไลน์ท์โดยสิ้นเชิง คือในโครงสร้างผลึกจะมีแร่อื่นเข้ามาแทรกอยู่ในระหว่างผลึก เช่น โปแทสเซียม โซเดียม จึงทำให้มีจุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าแร่เคลโอไลน์ท์บริสุทธิ์ แร่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไพโรฟิลไลท์ (Pyrophyllite) อิลไลท์ (Illite) และมัสโคไวท์ (Muscovite)

แร่กลุ่มมอนท์มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) เป็นแร่ที่มีโครงสร้างผลึกที่ไม่แน่นอน ขนาดอนุภาคของผลึกมีความละเอียดมาก โครงสร้างของผลึกแตกกันอย่างหลวมๆจึงทำให้น้ำ อินทรีย์สาร และแร่ธาตุสามารถแทรกเข้าไปตามชั้นของผลึกได้ ทำให้ไม่บริสุทธิ์ แต่มีความเหนียวสูง

นอกจากนี้ยังมีแร่กลุ่มอื่นๆเช่น แร่กลุ่มคลอไรท์ (Chlorite Group) แร่กลุ่มเวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite Group) และแร่กลุ่มพาลีโกร์สไกท์ (Palygorskite Group)

2. วัตถุประสงค์ในการเตรียมเนื้อดินเซรามิก


วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเตรียมเนื้อดินเซรามิกหรือที่เรียกว่าเนื้อดินปั้นนิยมนำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ดิน ตัวหลอมละลาย และตัวทนไฟ (ไพจิตร อังศิริวัฒน์, 2541)

2.1 ดิน (Clay)

ดินเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเหนียวที่ใช้ในการเตรียมเป็นเนื้อดินปั้นในอุตสาหกรรมเซรามิก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้


ดินขาว (Kaolin or China Clay) ดินขาวส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดอยู่ในแหล่งผุพังของหินเดิม (Residual Clay) เป็นดินที่มีขนาดอนุภาคหยาบจึงมีความเหนียวน้อย ประกอบด้วยแร่กาโอลินไนท์ (Kaolinite) มากกว่าดินชนิดอื่นๆ โครงสร้างของดินขาวเกิดจากการจับกันระหว่างชั้นเตตระฮีดรอล (Tetrahedral Sheet) ของซิลิกา กับ ชั้นออกตะฮีดรอล (Octahedral Sheet) ของกิบไซต์ (Gibbsite) ดังภาพที่ 2.2 และ 2.3 โครงสร้างของดินขาวเป็นแบบไตรคลินิก (Triclinic) ดินขาวมีหลายอย่างแตกต่างกันไปตามสูตร โครงสร้างและสูตรทางเคมี สูตรเคมีพื้นฐาน คือ $Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$ หรือ $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ ดินขาวมีรูปผลึกที่มีลักษณะเป็นแบบหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-10.0 ไมครอน ความทนไฟประมาณ 1750-1770 องศาเซลเซียส ($^{\circ}C$) การหดตัวน้อย และมีความแข็งแรงหลังเผาสูง

ประโยชน์ของดินขาว ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องประดับ ใช้ทำผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น อิฐก่อสร้าง อิฐปูพื้น กระเบื้องผนังหลังคา ใช้ทำเป็นเบ้าหลอมในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อเพิ่มการดูดซับน้ำหมึกและช่วยให้ผิวหน้ากระดาษเรียบ และใช้ในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของยาง



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของเคโอลิไนท์ (Grim, 1968)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ภาพที่ 2.2 ภาพด้านข้างแสดงการจับกันของชั้นเตตระฮีดรอลของซิลิกา กับชั้นออกตะฮีดรอลของกิบไซท์ (Ryan, 1978)

ดินดำ (Ball clay) ดินดำหรือดินเหนียวขาวเกิดจากดินขาวถูกพัดพาไปตกตะกอนสะสมในแหล่งใหม่ ดินดำเป็นดินที่มีขนาดอนุภาคละเอียดมาก อนุภาคของดินซึ่เกาะกันได้ดี มีอินทรีย์สารที่มีโครงสร้างคล้ายกับที่พบในถ่านหินลิกไนท์ จึงช่วยให้ดินชนิดนี้มีความเหนียว และทำให้มีสีเปลี่ยนไปจากสีขาวกลายเป็นสีเทาจนถึงสีดำ แต่เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงเนื้อดินจะมีสีขาวหรือสีครีม อินทรีย์สารต่างๆ จะถูกเผาไหม้หมดไปจากเนื้อดิน และมีความทนไฟประมาณ 1300° C โดยไม่บิดเบี้ยว มักเป็นดินที่มีคุณภาพดี นิยมนำไปใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ที่มีสีขาว เช่น พอร์ซเลน โบน ไชน่า และไวท์เอิร์ทเทินแวร์ ส่วนดินดำทั่วไปที่คุณภาพปานกลางมีทรายเจือปนอยู่ค่อนข้างมาก ใช้ทำเนื้อดินขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ทำท่อน้ำดินเผา หรือผสมในเนื้อดินทำกระเบื้องปูพื้น เนื่องจากเป็นดินที่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ตามธรรมชาติค่อนข้างสูง เช่น โทเทเนียม เฟอร์ริก แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม จึงมีสีต่างๆ เช่น สีเหลือง สีเทา สีดำ และสีส้มแดง หลังการเผาดินก็จะมีสีต่างๆ กันไป เช่น สีเทา สีน้ำตาล สีแดง หรือสีเหลืองอมเทา ส่วนประกอบทางเคมีของดินดำจะมีแร่เคโอลิไนท์เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับดินขาวแต่เป็นผลึกเคโอลิไนท์ที่ไม่สมบูรณ์ (Disordered kaolinite) ส่วนประกอบทางเคมีโดยประมาณจะมีซิลิการ้อยละ 40-60 อลูมินาร้อยละ 30 น้ำและอินทรีย์สารร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอื่นปะปน

ประโยชน์ของดินดำ ช่วยเพิ่มความเหนียวของผลิตภัณฑ์ ทำให้เนื้อดินปั้นขึ้นรูปได้ดี ผสมในเนื้อดินอัตราส่วนโดยน้ำหนักร้อยละ 20-50 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงก่อนเผา (Green strength) ลดการสูญเสียจากการแตกหักของก้อนเผาในขณะที่เคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทำให้น้ำดินหล่อที่ใช้ในการเทแบบไหลตัวดี ทำให้เสริมปฏิกริยาระหว่างมวลสารในระหว่างการเผา ทำให้ดินสุกตัวได้เร็ว และประหยัดเวลาในการเผา

ดินดำนอกจากจะให้ประโยชน์แล้วอาจจะให้ผลเสียหรือสร้างปัญหาในการผลิตเซรามิกได้ เช่น ในดินดำมีสิ่งเจือปนอื่นๆ สูง เช่น คาร์บอน แร่เหล็ก แร่โทเทเนียม ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์หลังเผามีตำหนิ และความขาวของเนื้อดินเสียไปด้วย ถ้าใช้ดินดำผสมในปริมาณมากเกินไปทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยโปร่งแสงมีการหดตัวสูง ทำให้บิดเบี้ยวและแตกร้าวหลังการเผา และเนื่องจากดินดำมีองค์ประกอบในเนื้อดินไม่แน่นอน จึงยุ่งยากในการควบคุมอัตราส่วนผสมทั้งเนื้อดินปั้นและการหล่อแบบ

2.2 ตัวหลอมละลาย

ตัวหลอมละลาย คือ วัสดุที่ทำหน้าที่เป็นตัวหลอมละลายลดอุณหภูมิในการเผา การใช้ตัวหลอมละลายในเนื้อดินเพื่อให้ดินสุกตัวในอุณหภูมิที่ต้องการ ตัวหลอมละลายทำหน้าที่ประสานผลึกของวัสดุต่างๆ ให้หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน หินฟันม้า (Feldspar) เป็นวัสดุที่สำคัญในกลุ่มที่ให้ค้างหรือวัสดุช่วยในการหลอมละลาย ค้างในแร่เฟลด์สปาร์อยู่ในรูปผลึกของแร่

ที่ไม่ละลายน้ำ จึงสะดวกในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผสมในเนื้อดินปั้น หน้าที่ของเฟลด์สปาร์ในเนื้อดิน คือเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดเนื้อแก้วในดิน ลดความเหนียวของเนื้อดินก่อนเผา เป็นตัวประสานให้ผลึกของดินหลอมตัวกันแน่น ลดการดูดซึมน้ำ ลดอุณหภูมิในการเผา และเพิ่มความโปร่งแสงให้ผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผา เฟลด์สปาร์เป็นสารประกอบของอะลูมิโนซิลิเกต (Alumino silicate) และอัลคาไลน์ (Alkaline) ดังนั้นเฟลด์สปาร์จึงมีวัตถุดิบที่เป็นค่างคือตัวหลอมละลาย มีอุณหภูมิเป็นตัวกลางและมีซิลิกาเป็นตัวทนไฟด้วย จึงจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้เคลื่อนตามธรรมชาติ โดยปกติแล้วเฟลด์สปาร์มีหลายชนิด แต่ที่นิยมนำมาใช้กันมีดังนี้ (Frank and Janet, 1975)

โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (Orthoclase) และ ไมโครไคลน์ (Microcline) มีสูตรทางเคมีเหมือนกันคือ $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ แต่มีโครงสร้างผลึกที่ต่างกันคือโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์จะมีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก (Monoclinic) ส่วนไมโครไคลน์จะมีโครงสร้างผลึกแบบไตรคลินิก (Triclinic) โดยปกติเฟลด์สปาร์จะเริ่มหลอมละลายเล็กน้อยที่อุณหภูมิ $1150^{\circ}C$ โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์หลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ $1200^{\circ}C$ จากสูตรโครงสร้างของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ พบว่า มีร้อยละของสารประกอบต่างๆ เป็นหลักสากล ดังนี้ (Singer, 1963)

K_2O ร้อยละ 16.90

Al_2O_3 ร้อยละ 18.30

SiO_2 ร้อยละ 64.80

โซดาเฟลด์สปาร์ (Albite) มีสูตรทางเคมีคือ $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ หลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ $1170^{\circ}C$ จากสูตรโครงสร้างของโซดาเฟลด์สปาร์ พบว่า มีร้อยละของสารประกอบต่างๆ เป็นหลักสากล ดังนี้ (Singer, 1963)

Na_2O ร้อยละ 11.80

Al_2O_3 ร้อยละ 19.40

SiO_2 ร้อยละ 68.80

ไลม์เฟลด์สปาร์ (Anorthite) มีสูตรทางเคมีคือ $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ หลอมละลายที่อุณหภูมิ $1550^{\circ}C$ จากสูตรโครงสร้างของไลม์เฟลด์สปาร์ พบว่า มีร้อยละของสารประกอบต่างๆ เป็นหลักสากล ดังนี้ (Singer, 1963)

CaO ร้อยละ 20.10

Al_2O_3 ร้อยละ 36.60

SiO_2 ร้อยละ 43.30

แบเรียมเฟลด์สปาร์ (Celsian) $BaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ แบเรียมเฟลด์สปาร์หลอมละลายที่อุณหภูมิ $1715^{\circ}C$ จากสูตรโครงสร้างของแบเรียมเฟลด์สปาร์ พบว่า มีร้อยละของสารประกอบต่างๆ เป็นหลักสากล ดังนี้ (Singer, 1963)

BaO ร้อยละ 40.85

Al_2O_3 ร้อยละ 27.15

SiO_2 ร้อยละ 32.00

ลิเทียมเฟลด์สปาร์ (Petalite) มีสูตรทางเคมีคือ $Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 8SiO_2$ ลิเทียมเฟลด์สปาร์ หลอมละลายที่อุณหภูมิ $1200^{\circ}C$ จากสูตรโครงสร้างของลิเทียมเฟลด์สปาร์ พบว่า มีร้อยละของสารประกอบต่างๆ เป็นหลักสากล ดังนี้ (Singer, 1963)

Li_2O ร้อยละ 8.03

Al_2O_3 ร้อยละ 27.40

SiO_2 ร้อยละ 64.57

2.3 ตัวทนไฟ

วัตถุประสงค์ในการเตรียมเนื้อดินปั้นนอกจากจะมีดินและตัวหลอมละลายแล้ว ยังต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวทนไฟซึ่งเปรียบเสมือน โครงกระดูก จึงทำให้ลดการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน (Dinsdale, 1986 : 32) นอกจากนี้ตัวทนไฟยังช่วยให้ ลดความเหนียว ลดระยะเวลาของการผึ่งแห้ง ลดการหดตัวเมื่อแห้งและหลังเผา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคของตัวทนไฟนั้นด้วย (Frank and Janet, 1975) วัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นตัวทนไฟในเนื้อดินปั้นมีดังนี้

ซิลิกา หินเขียวหนุมาน ควอทซ์ (Quartz) หินแก้วหรือหินเหล็กไฟ (Flint) มีสูตรทางเคมีคือ SiO_2 โดยปกติในดินและเฟลด์สปาร์จะมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบในสูตรเคมีอยู่แล้ว ยังมีซิลิกาที่เจือปนมากับดินที่เกิดในที่ราบลุ่มหรือดินตะกอนและซิลิกาบดละเอียดที่เพิ่มเข้าไปซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของดิน จะเรียกว่า ซิลิกาอิสระ (Free silica) ซึ่งการมีซิลิกาอิสระในเนื้อดินจะส่งผลให้เนื้อดินมีความเหนียวลดลง การหดตัวเมื่อแห้งและหลังเผาลดลง และในบางกรณีอาจทำให้ลดความแข็งแรงหรือเพิ่มความทนไฟขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคที่ใช้และปริมาณของตัวหลอมละลายที่ผสมอยู่ในดินด้วย กล่าวคือ หากซิลิกามีขนาดอนุภาคที่ละเอียดจะมีความทนไฟน้อยกว่าซิลิกาที่มีขนาดใหญ่ (Grimshaw, 1971 : 273-274)

อลูมินา คืออลูมิเนียมออกไซด์ มีสูตรทางเคมีคือ Al_2O_3 อลูมินาอิสระจะพบในแร่ดินบางชนิดที่ได้จากแหล่งกำเนิดของแร่บอกไซต์ (Bauxite) ซึ่งประกอบด้วยแร่สำคัญอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ จิปไซต์ (Gibbsite) ไดอะสปอร์ (Diaspore) และโบห์ไมท์ (Boehmite) อลูมินาอิสระจะเป็นตัว


อุณหภูมิ 1200-1400°C จะเกิดการโตของผลึกมัลไลต์ ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) พร้อมกับมีการคายพลังงาน

ภาพที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของตัวอย่างดินชนิดต่างๆ ในช่วงอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 1000°C จากรูปจะเห็นว่าในช่วงอุณหภูมิห้องจนถึง 200°C ดินแต่ละชนิดจะมีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อไล่ไอน้ำที่ดูดซับอยู่ที่ผิวของอนุภาค จากรูปจะเห็นว่าดินที่มีขนาดอนุภาคเล็กเช่นดินเบนโตไนท์จะมีการใช้พลังงานมากในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าดินชนิดอื่นๆ เนื่องจากดินชนิดนี้มีขนาดอนุภาคเล็กจึงดูดซับน้ำไว้ที่ผิวได้มาก เพราะฉะนั้นจึงใช้พลังงานในการระเหยของน้ำออกไปมากด้วย

ในช่วงระหว่าง 200-500°C มีการคายพลังงานเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของอินทรีย์สารในดินจะสังเกตเห็นว่าดินที่มีปริมาณอินทรีย์สารมาก เช่น ดินดำ KY. old mine ball clay และ Bandy black ball clay ก็จะมีการคายพลังงานมาก

ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 450-600°C มีการดูดพลังงานเนื่องจากการหายไปของน้ำในโครงสร้างผลึกของเคโอลิไนท์และเคโอลิไนท์จะเปลี่ยนไปเป็นเมตะเคโอลิน ในดินที่มีปริมาณแร่เคโอลิไนท์มาก เช่น ดินขาว Monarch kaolin จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานมากตามไปด้วย


ที่อุณหภูมิประมาณ 980°C เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงจากเมตะเคโอลินเป็นสปีเนล จะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะค่อนข้างชัดเจนในดินที่มีเคโอลิไนท์สูงๆ เช่น ดิน Monarch kaolin และดิน Culver kaolin แต่ในดินอื่นๆเช่น ดินดำหรือดินบอลเคลย์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ชัดเจนนัก



ภาพที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ DTA แสดงการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของดินชนิดต่างๆ
(Lawrence, 1972)


4. การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของควอตซ์

ควอตซ์เมื่อโดนเผาผ่านความร้อนจะเปลี่ยนโครงสร้างของรูปผลึกอยู่หลายช่วงอุณหภูมิของการเผา โดยอะตอมของรูปผลึกถูกจัดเรียงตัวใหม่จากรูปแบบหนึ่ง เปลี่ยนแปลงเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่แต่ละแบบจะสามารถคงสภาพอยู่ได้ในช่วงอุณหภูมิหนึ่ง ที่อุณหภูมิปกติควอตซ์จะอยู่ในรูปของออร์โทควอตซ์ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นเตตระฮีดรอล (Tetrahedral) เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 573°C จะเปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็นเบตาควอตซ์ ทำให้เกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 870°C จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นไตรคิลไมท์ และหรือคริสโตบาไลต์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและชนิดของตัวช่วยหลอมที่เจือปนอยู่ เช่นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง 1470°C จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเบตาคริสโตบาไลต์ จนในที่สุดเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 1723°C คริสโตบาไลต์จะหลอมตัวทำให้เกิดเป็นเนื้อแก้วซิลิกา (Silica glass) (Worrall, 1982 : 11)




ภาพที่ 2.4 โครงสร้างผลึกของคริสโตบาไลต์ (Kingery, 1991)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาแล้วควอตซ์ ไทรดีไมท์ และคริสโตบาไลต์ ยังสามารถเปลี่ยนจากอัลฟาเป็นเบตา หรือที่เรียกว่า อินเวอร์ชัน (Inversion) ดังนี้ (Ryan, 1978)



การเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากอัลฟาเป็นเบตาของควอตซ์ (ภาพ 2.5) ไทรดีไมท์ และคริสโตบาไลต์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการขยายตัวที่สูง ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกจึงต้องควบคุมอุณหภูมิหรือให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นอย่างช้าๆ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์หลังการเผาได้



ภาพที่ 2.5 (ก) แสดงรูปร่างของเบตาควอทซ์ (ข) แสดงรูปร่างของอัลฟาควอทซ์
(Kingery, 1991)

5. การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเฟลด์สปาร์

เฟลด์สปาร์จะใช้เป็นตัวเริ่มและเร่งปฏิกิริยาการกลายเป็นแก้วทั้งในเนื้อดินและเคลือบ ดังนั้นในผลการศึกษากการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเฟลด์สปาร์ล้วนๆจึงมีผู้สนใจน้อย Norton (1974) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเฟลด์สปาร์ชนิดโพแทสและโซดา พบว่า เฟลด์สปาร์ชนิดโพแทสจะสลายตัวให้ลิวไซต์ (Leucite) และแก้วที่อุณหภูมิ 1100°C และลิวไซต์ยังสามารถคงอยู่ได้ถึงอุณหภูมิ 1500°C เมื่อเปรียบเทียบกับเฟลด์สปาร์ชนิดโซดาซึ่งจะหลอมที่อุณหภูมิ 1100°C แสดงว่าที่อุณหภูมิเดียวกันเฟลด์สปาร์ชนิดโซดามีความหนืดน้อยกว่าเฟลด์สปาร์ชนิดโพแทส นอกจากนี้ยังได้มีผู้ศึกษาผลการนำเฟลด์สปาร์และสารอื่นมาใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อดิน ดังนี้

Tucci (2004) ได้ศึกษาการนำโซดาไลม์ชนิดผงแก้วละเอียดมาใช้แทนโซดาเฟลด์สปาร์ ในเนื้อดินพอร์ซเลนโดยใช้อัตราส่วนร้อยละ 5-20 โดยน้ำหนัก จากการศึกษาพบว่าโซดาไลม์ใช้เป็นตัวช่วยหลอมละลายได้ดีที่การใช้ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก สามารถลดอุณหภูมิในการเผาและมีการหดตัว การดูดซึมน้ำต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ Braganca (2004) ที่ได้ศึกษาการใช้โซดาไลม์ชนิดผงแก้วละเอียดมาใช้แทนโซดาเฟลด์สปาร์ในเนื้อดินพอร์ซเลน พบว่าสามารถลดอุณหภูมิในการเผาได้มากกว่าการใช้เฟลด์สปาร์มากถึง 100°C แต่ช่วงอุณหภูมิของการซินเตอร์ (Sinter) แคบกว่าและมีความแข็งแรงที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ Dana และ Das (2004) ได้ศึกษาการนำตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากการหลอมเหล็กมาใช้แทนเฟลด์สปาร์ในเนื้อดินพอร์ซเลน โดยใช้ในอัตราส่วนร้อยละ 5-20 โดยน้ำหนัก

เผาที่อุณหภูมิ 1200°C จากการศึกษาพบว่าการใช้ตะกรันร้อยละ 5 สามารถทำให้ปริมาณของควอทซ์ลดลงจากร้อยละ 26 ถึง ร้อยละ 9 เนื้อดินมีความแข็งแรงและมีการดูดซึมน้ำต่ำ แต่เมื่อใช้ตะกรันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ทำให้ปริมาณมัลไลต์ลดลงจากร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 2 ทำให้ความแข็งแรงลดลงด้วย

เพชรพร และ วิวรรณ (มปป) ได้ศึกษาผลของการนำของเสียที่เป็นแก้ว ประเภทขวดแก้วสีชาที่ใช้แล้วมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทดแทนแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งเป็นตัวหลอมละลายในผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยใช้อัตราส่วนผสมดินดำต่อแร่เฟลด์สปาร์เท่ากับ 8 ต่อ 5 ซึ่งคิดเป็น 60 % ของส่วนผสมทั้งหมด รวมกับทรายแก้วอบแห้ง 40 % โดยแปรอัตราส่วนการทดแทนแร่เฟลด์สปาร์ด้วยขวดแก้วสีชาที่ผ่านการบดละเอียดขนาด 200 เมช (ประมาณ 0.1 มม.) เป็น 0 % 25 % 50 % 75 % และ 100 % ของแร่เฟลด์สปาร์ที่ใช้ในส่วนผสมเผาที่อุณหภูมิ 1000 1100 และ 1200 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบว่าขวดแก้วสีชาสามารถใช้แทนแร่เฟลด์สปาร์ได้ 100 % ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านกำลังรับแรงคดเท่ากับ 24.55 เมกะปาสคาล ค่าการหดตัวหลังการเผา 5.08 % ค่าการดูดซึมน้ำเท่ากับ 13.77 % มีความสามารถทนสารเคมีและทนการรานได้ การวิเคราะห์เฟสที่เกิดขึ้นด้วย เทคนิค XRD พบเฟสของมัลไลต์ ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ให้ความแข็งแรงสูงในผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยปกติจะพบเฟสนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 1200 องศาเซลเซียส

6. การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเนื้อดินปั้น

Norton (1974) ได้สรุปถึงการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเนื้อดินไตรแอกเซียล (Triaxial Bodies) ที่มีส่วนผสมของดินร้อยละ 50 ควอทซ์ร้อยละ 25 และเฟลด์สปาร์ร้อยละ 25 ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของเนื้อดินปั้นชนิด ไตรแอกเซิลหลังเผา

อุณหภูมิ (°C)	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
100-200	น้ำที่อยู่รอบๆ อนุภาคหรือที่ผิวดินระเหยออกไป
450	อินทรีย์สารในดินถูกเผาไหม้
500-600	น้ำที่อยู่ใน โครงสร้างผลึกของดินถูกสลายตัวไปทำให้ดินเปลี่ยน โครงสร้าง เป็นเมตะเคโอลิน
573	ผลึกของซิลิกาหรือควอทซ์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปผลึกทำให้เนื้อดินเกิด การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
980	มีสติเฟิลเกิดขึ้น และเนื้อดินเริ่มมีการหดตัว
1000	เริ่มมีมัลไลต์ปฐมภูมิ (Primary Mullite) เกิดขึ้นเล็กน้อย
1050-1100	เฟลด์สปาร์ในเนื้อดินเริ่มหลอมละลาย มีมัลไลต์เพิ่มขึ้นทำให้เนื้อดิน แข็งแรง ส่วนการหดตัวยังเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง
1200	มีแก้วและมัลไลต์มากขึ้น ควอทซ์บางส่วนหลอมละลาย รูปทรงลดลง
1250	เนื้อดินกลายเป็นแก้วร้อยละ 60 มัลไลต์ร้อยละ 21 และควอทซ์ร้อยละ 19

จากตารางจะเห็นว่าเมื่อเนื้อดินได้รับความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและทางกายภาพซึ่งทำให้เนื้อดินเกิดความแข็งแรง จากการทบทวนเอกสารพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความแข็งแรงมีได้หลายปัจจัย ได้แก่ ปริมาณและขนาดอนุภาคของควอทซ์ การเกิดมัลไลต์ และการเกิดเป็นเนื้อแก้วในเนื้อดิน ซึ่งได้มีผู้ศึกษาดังนี้


Dana และ Das (2004) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคของการใช้แก้วแลกเปลี่ยนควอทซ์ในเนื้อดินพอร์ซเลน จากการศึกษาโดยใช้แก้วร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก หลังการเผาช่วงอุณหภูมิระหว่าง 1150-1300°C พบว่า อุณหภูมิที่ใช้เผาและปริมาณควอทซ์ลดลงมีผลึกมัลไลต์และแก้วเพิ่มขึ้นทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย

Lee (2001) ได้ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่ทำให้เกิดมัลไลต์ในเนื้อดินพอร์ซเลน จากการศึกษาพบว่า การเกิดของมัลไลต์มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ มัลไลต์ปฐมภูมิ (Primary mullite) มัลไลต์ทุติยภูมิ (Secondary mullite) และมัลไลต์ตติยภูมิ (Tertiary mullite) โดยที่ มัลไลต์ปฐมภูมิเกิดจากดินเพียงอย่างเดียว มัลไลต์ทุติยภูมิเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเฟลด์สปาร์กับดินและดินกับ

ควอทซ์ และในส่วนของมัลไลต์ตติยภูมิเกิดจากการตกผลึกของของเหลวที่มีอลูมิเนียมอยู่สูง (Al-rich liquid) ลักษณะของผลึกมัลไลต์แสดงในภาพที่ 2.6

Das (2003) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์และโซเดียมเฟลด์สปาร์ของการกลายเป็นแก้วในเนื้อดินพอร์ซเลน โดยใช้ DTA และ TGA จากการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1000°C ปฏิริยาที่เกิดขึ้นของเนื้อดินทั้งสององค์ประกอบไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อศึกษาในอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยไดลาโตมิเตอร์ พบว่าเนื้อดินที่มีโซเดียมเฟลด์สปาร์เป็นองค์ประกอบจะเริ่มหลอมที่อุณหภูมิ 1171°C ซึ่งต่ำกว่าเนื้อดินที่มีโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์เป็นองค์ประกอบและเมื่อเผาในช่วงอุณหภูมิระหว่าง $1160-1200^{\circ}\text{C}$ ปฏิริยาที่เกิดขึ้นคล้ายกันแต่ในเนื้อดินที่มีโซเดียมเฟลด์สปาร์เป็นองค์ประกอบจะมีค่าการดูดซึมน้ำที่ต่ำและมีความแข็งแรงที่สูงกว่า

Sanchez-Soto (2000) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินเคโอลินในท่หลังการบดด้วยเวลาที่ต่างกัน โดยใช้เทคนิค XRD และ DTA จากการศึกษาพบว่าเมื่อใช้เวลาในการบดเพิ่มขึ้นขนาดของอนุภาคยิ่งเล็กลงและมีผลให้อุณหภูมิในการเผาต่ำลงและนอกจากนี้ยังพบว่าเวลาที่ใช้บดมากขึ้นจะทำให้ปฏิริยาการดูดพลังงานของการเปลี่ยนโครงสร้างจากเคโอลินท่เป็นเมตะเคโอลินเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ



ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะของผลึกมัลไลต์ P = มัลไลต์ปฐมภูมิ S = มัลไลต์ทุติยภูมิ และ T = มัลไลต์ตติยภูมิ (Lee, 2001)

7. แก้วและการนำไปใช้งาน (พรทิพย์ ศรีโสภา)

หมายถึงวัสดุใด ๆ ที่มีโครงสร้างเหมือนของเหลว ที่อุณหภูมิห้องมีสภาพไม่ต่างจากของแข็ง องค์ประกอบหลักของแก้วคือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) แก้ว Pyrex เป็นแก้วของสหรัฐ แก้ว Duran เป็นแก้วของเยอรมันนี้ ชนิดของแก้วแบ่งตามองค์ประกอบมีดังนี้

1. แก้วอ่อน (Soda Lime)
2. แก้วคริสตัล (Lead Glass)
3. แก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate)

แก้วอ่อน (Soda Lime)

มีโซดาและหินปูนเป็นองค์ประกอบร่วมกับทรายซึ่งจะมีทรายแก้วหรือ SiO_2 71-75% โซดา 12-15% (แคลเซียมออกไซด์ จากวัตถุดิบพวกหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต) สารอื่น ๆ เช่น แมกนีเซียมแทนแคลเซียม โพแทสเซียมแทนโซเดียม แก้วอ่อน (Soda Lime) เป็นแก้วที่ใช้ทำขวด กระจก ขวดน้ำดื่ม บานกระจกประตูกำลังต่าง ตัวมันมีความโปร่งแสง ผิวเรียบไม่มีรู สะดวกต่อการทำความสะอาด ทนทานระดับหนึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้แต่ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิ

แก้วคริสตัล (Lead Glass)

เป็นแก้วที่เติมออกไซด์ของตะกั่วแทนปูนขาว มี SiO_2 54-56% ออกไซด์ของตะกั่ว (PbO) 18-38% โซดา (Na_2O), โพแทช (K_2O) หรือออกไซด์ตัวอื่น ๆ 13-15% แก้วนี้จะแบ่งเกรดตามปริมาณของตะกั่ว $\text{PbO} < 18\%$ เรียกว่า Lead Crystal ในเยอรมันนี้จะระบุชัดเจนว่าเป็นแก้วประเภทไหน Lead Crystal หรือ Lead Glass แก้วชนิดนี้มีค่าดัชนีหักเหสูง ส่องประกายแวววาว นำมาใช้เป็นภาชนะสวยงามบนโต๊ะอาหาร แจกัน แก้วน้ำและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

แก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate)

เป็นแก้วที่มีโบรอกไซด์เป็นองค์ประกอบมี SiO_2 70-80% โบรอกไซด์ (K_2O) 7-13% โซดา (Na_2O) หรือ โพแทช (K_2O) 4-8% อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) 2-7% มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เป็นแก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและห้องปฏิบัติการรวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุยาในวงการเภสัชกรรมใช้เป็นโคมแก้วในหลอดไฟ เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวชนิดทนความร้อนที่ใช้เตาอบได้แก้ว Fused Silica มี $\text{SiO}_2 > 90\%$ สามารถทนความร้อนสูงกว่า 800°C

แก้วดำแบ่งจำแนกตามส่วนผสมจะมีดังนี้

1. Soda-lime Glass

เป็นแก้วราคาถูก หลอมละลายง่าย ผลผลิตประมาณ 90% ผลิตโดยสูตรเก่าแก่ ได้แก่ แก้วประเภทขวดขนาดต่าง ๆ สีใสและมีสี ด้วยแก้ว กะจกแผ่น Table Wares สามารถนำไปผลิต แก้วนิรภัย (Safety Glass) ใช้เป็นกระจกรถยนต์ แก้วกันกระสุน (Bullet Proof Glass)

2. Lead Glass

มีลักษณะมีความมันวาวสุกใส การหลอมละลายแก้วจะใช้ตะกั่วเป็น Flux ทำให้หลอมละลายง่ายและสวยงาม ใช้ทำหลอดแสงสว่างธรรมดา หลอดนีออน ผลิตภัณฑ์ Arts Ware แก้วประเภทนี้มีความต้านทานไฟฟ้าดี จึงนำไปผลิตอุปกรณ์วิทยุ เรดาร์ หลอดโทรทัศน์ หลอดต่าง ๆ

3. Borosilicate Glass

ลักษณะพิเศษ คือ ทนความร้อนได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี (Chemical Corrosion) การหลอมตัวใช้ Borax เป็น Flux

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แก้วที่เข้าเตาอบได้ แก้วใช้ใน Lab ทำท่อในอุตสาหกรรม ทำ ส่วนประกอบเครื่องสูบน้ำ และใช้ทำกล้องจุลทรรศน์

4. Vitreous Silica (Silica Glass)

ประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ การหลอมตัวใช้อุณหภูมิสูงพิเศษ ขณะหลอมละลายจะมีฟองเกิดขึ้นมาก จึงต้องหลอมในสุญญากาศ แก้วที่มีความหนืดสูง มีความทนทางเคมี ทนต่อไฟได้ดี ทนต่อการเปลี่ยนแปลง Temperature มีความต้านทานที่ผิวดีมาก

5. Alkali Silicate

แก้วที่ใส่พวก Soda, Copper ทำให้เกิดการละลายตัวในอุณหภูมิต่ำกว่า Vitreous Silicate

6. Special Glass

อาจเป็น (Lime Glass) แบบธรรมดาที่มีการแต่งให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ เพื่อใช้งานเฉพาะ บางอย่างปรับปรุงคุณภาพโดยเฉพาะ ให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้โดยจับพัตน์ไม่ แตกมีความคงทนต่อแรงกระแทก (Impact)

ตารางที่ 2.2 อัตราส่วนผสมเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์แก้วและกระจกชนิดต่าง

ส่วนผสม	ภาชนะบรรจุ	หลอดไฟฟ้า	กระจกแผ่น	แก้วเจียรไน	แก้วทนไฟ	ใยแก้ว
SiO ₂	71.5-73.5	70.0-72.5	71.0-73.0	55.0-56.0	80.0-81.0	54.0-55.0
Al ₂ O ₃	0.4-2.2	0.3-2.6	0.5-1.5	0.0-0.2	2.2-3.1	14.5-15.0
CaO	7.8-10.8	5.4-6.5	8.0-11.0	0.0-0.2	0.0-0.2	17.0-22.0
BaO	-	-	-	-	-	-
MgO	0.1-3.6	3.0-4.5	1.0-4.0	-	-	4.0-9.0
PbO	-	-	-	31.0-33.6	-	-
Na ₂ O	12.5-15.5	15.8-17.0	13.0-15.0	0.0-0.2	3.9-4.5	-
K ₂ O	0.4-1.0	0.3-1.2	0.3-0.8	11.0-12.0	0.0-0.3	-
B ₂ O ₃	0.0-0.2	0.0-0.05	-	-	12.0-13.0	8.0-10.0
Fe ₂ O ₃	0.04-0.05	0.03-0.04	0.06-0.10	0.03	0.07-0.09	-

ส่วนผสมดังกล่าวมีคุณสมบัติและประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- SiO₂ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีจุดหลอมเหลวสูง
- CaO, MgO, Na₂, K₂O ช่วยให้การหลอมง่ายขึ้น
- ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวต่ำ และมีความทนสูง
- Al₂O₃ เพื่อเพิ่มความคงทนแก่ตัวผลิตภัณฑ์
- CaO และ MgO ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์คงรูป (Set ตัว) เร็วขึ้น
- K₂O ช่วยให้การตกผลึกเป็นตัวอย่างช้า ๆ ทำให้การเรียงตัวของผลึก
ออกมาสวยงาม
- PbO ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ
- B₂O₃ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ
- Fe₂O₃ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการหลอมละลาย แต่จะทำให้เนื้อกระจก
ใส มีสีค่อนข้างเขียว

หากต้องการให้กระจกมีสีอื่นต่าง ๆ ทำให้โดยเติมสารประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้

สีเขียว	Chromium Oxide (Cr_2O_3)
สีน้ำเงิน	Cobalt Oxide (CoO)
สีเหลือง	Uranium (U)
สีน้ำตาล	Nickel (Ni)
สีอำพัน	Carbon-Sulfur-Iron (C-S-Fe)
สีชมพู	Manganese (Mn)

โดยสรุปแล้วแก้วที่ผลิตได้ในปัจจุบัน เป็นผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของส่วนผสม และกระบวนการผลิตแก้วอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนาชนิดของแก้ว ซึ่งมีสมบัติต่าง ๆ ตามต้องการมีทั้งที่มีลักษณะโปร่งใส ขุ่นหรือโปร่งแสง และมีคุณสมบัติความทนทนต่อแรงกระแทก ต่อสภาวะกรด-ด่าง และต่อการเปลี่ยนทางความร้อนในระดับต่างกัน โดยลักษณะเหล่านี้แปรตามส่วนผสมกระบวนการผลิต และโครงสร้างจุลภาคส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามมา

แก้วถ้าใช้แล้ว.....ไปไหน

การนำแก้วมาใช้ใหม่นั้น มีด้วยกัน 4 ลักษณะ

1. นำกลับมาใช้ใหม่ตามการใช้งานแบบเดิม เช่น ขวดน้ำอัดลม เบียร์ และภาชนะใส่อาหารต่าง ๆ ก่อนใช้งานก็จะต้องทำความสะอาดเสียก่อน
2. คัดแปลงเป็นของใช้ใหม่ ๆ เปลี่ยนเฉพาะรูปทรงและ/หรือการใช้งาน เช่น นำขวดแก้วมาตัดแต่งแล้วนำมาทำเป็นหลังคาโบลด์ ขวดโหลเลี้ยงปลากัด ใช้เป็นวัตถุดิบในทางวิศวกรรม แต่ต้องมีการควบคุมส่วนผสม ขนาด และความบริสุทธิ์การนำมาใช้จะนำแก้วหลายชนิดมาปนกันตัวอย่างเช่น
 - ใช้แทนก้อนกรวดขยาบในคอนกรีต เราสามารถนำเศษแก้วขยาบมาใช้แทนก้อนกรวดได้ เศษขวดแก้วหรือกระจกเห็นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เนื่องจากมีสารประกอบอัลคาไลน์สูงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการขยายตัวมากและแตกในที่สุด
 - ใช้เป็นกรวดมวลเบาในการผลิตคอนกรีตก่อสร้าง
 - เป็นส่วนผสมของวัสดุขัดสีต่าง ๆ อยู่ในรูปของเม็ดแก้ว (glass Beads) ใช้ขัดและตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานโลหะ
 - ใช้ผสมกับยางมะตอยประมาณ 30% ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวถนนและ

ลดการดูดซับความชื้นทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

- ใช้ผสมแทนหินฟืนม้าหรือซิลิกาในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เช่น พอร์ซเลน ก้อนอิฐ เพราะนอกจากจะให้ความแข็งแรงและความทนทานแก่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็น ฟลักซ์ช่วยลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์ให้ต่ำลง ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงาน

- เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัตถุดิบไฟและฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใย ซึ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูง ๆ เช่น อู่อช่องว่างของเตาเผาและเตาหลอมต่าง ๆ

- ใช้เป็นส่วนผสมในการเคลือบเซรามิกส์แทนฟลิตที่เพราะเศษแก้วมีองค์ประกอบ พื้นฐานใกล้เคียงกับฟลิตที่แต่มีราคาถูกกว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อสารเคมีให้แก่เคลือบ เช่นเดียวกับฟลิต

- เป็นส่วนผสมของกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนังภายในอาคารบ้านเรือน รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ซึ่งผสมอยู่ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปหรืออาจใช้ถึง 100% ลักษณะที่ได้จะโปร่ง แสงหรือโปร่งใสมีความแวววาวต่างจากกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องที่มีส่วนผสมของแก้วที่ใช้แล้ว หรือทำจากแก้วใช้แล้วมีข้อดีตรงที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเสียดสีสูงและสึกก่อนได้ดี ดูแลรักษาง่าย ดูดซึมน้ำน้อยมากเพียง 0.03%

3. ใช้แทนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิกส์

4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

- แก้วสามารถทำเป็นโฟมได้โดยการนำแก้วที่ผ่านการบดจนมีขนาดสม่ำเสมอ มาผสมกับดิน หินปูน น้ำและสารก่อโฟม (Faming agent) จากนั้นจึงนำไปอัดแผ่นแล้วนำไปเผา สารก่อโฟมจะกลายเป็นก๊าซขยายตัวและทำให้เกิดโพรงพรุน ๆ ในเนื้อผลิตภัณฑ์ แผ่นแก้วที่มีความพรุนตัวทนต่อเปลวไฟ ไม่ละลายน้ำ ทนทานต่อสารเคมีและตัดเป็นชิ้นได้ง่ายด้วยเลื่อยใช้ เป็นฉนวนกันเสียงและกันความร้อน

- นำมาทำกรวดแก้วเรืองแสงเพื่อความสวยงาม ใช้ในการตกแต่งกระถางต้นไม้ หรือใส่ในอ่างปลา สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลต (uv) แก้วจะมีการผสมสารเรืองแสงเช่น ยูเรเนียมออกไซด์ (ให้สีเขียวปนเหลือง) แมงกานีส (ให้สีส้มอ่อนหรือเขียวมะนาว) เป็นต้น

ทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารการศึกษาและการปรับปรุงเนื้อดินพบว่า ส่วนใหญ่จะเน้นที่การปรับปรุงเนื้อดินเพื่อให้มีสมบัติตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ลดการหดตัวของเนื้อดิน เปลี่ยนแปลงสีของเนื้อดินหลังการเผา และเพื่อปรับปรุงเนื้อดินให้มีความเหมาะสมกับวิธีการขึ้นรูป ตลอดจนเพื่อแก้ไขตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในการศึกษาและการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของดินจึงทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น

ฉะนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่ศึกษาและวิเคราะห์ทดสอบทั้งสมบัติทางเคมีและสมบัติกายภาพของดินเพื่อที่จะได้ทราบถึงความแตกต่างของการนำเศษแก้วมาใช้แทนเฟลด์สปาร์ในเนื้อดินปั้นเพื่อจะได้เป็นข้อมูลขั้นต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY